

水性润湿剂

产品介绍

DAPRO[®] U-99 表面改性剂可减少或消除涂膜缺陷，如划伤、鱼眼与在特定的双组份环氧涂料和醇酸涂料中所形成的缩孔。同时，DAPRO[®] U-99 亦可以促进涂料均匀展布于难润湿及被污染的表面。DAPRO[®] U-99 为不含 APE 和有有机硅的产品，且不挥发份符合 FDA 21 175.300 CFR 条款的规定。

产品特征

固体份	50 %
闪燃点	122°F / 50°C
每加仑重量	8.4 lb
比重	1.01
表面张力	33 dynes/cm (0.5% 于水)
VOC, US EPA	3.30 lbs/gal
Standard Test	394 gr./lt.
Method 24	

应用领域

- 水性漆与涂料
- 工业涂料
- 金属防护涂料
- 油墨
- 附着剂

主要特性

- 不会造成层间附着问题。
- 改善基材润湿性。
- 减少因低表面张力助剂所造成的表面缺陷。
- 提高改善流动与流平的性能。

使用方法

- 产品粘度低，易添加到涂料中。
- 适用于色料与透明漆且可在任何制造阶段中添加。
- 此产品储存后可能会有分层的现象发生，建议于使用前确认产品状态，并混合均一后使用。

添加量

DAPRO[®] U-99 的添加量占配方总量的 0.25 - 1.00 % 可获得理想的效果。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书 (SDS)。

储存条件

应避免阳光直射，并储存在温度为 5°C (40°F) 至 50°C (130°F) 环境下。

包装

DAPRO[®] U-99 可提供桶装与散装形式。请与您所在地海名斯特殊化学的代表联系，选用适合当地的具体包装形式和包装重量。

有效期

DAPRO® U-99 自生产日起, 保质期限为 48 个月。

质量保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学

Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号邮编 201613
99, Lianyang Road,
Songjiang Industrial Zone,
Shanghai, China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

德谦企业股份有限公司
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号
92, Kuang-Fu North Road,
Hsinchu Industrial Park,
Hukou, Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.
(1095769-X)
62-1, Jalan Tasik Utama 5,
Medan Niaga Tasik Damai,
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,
Wilayah Persekutuan, Malaysia
Tel.: +603-9054 6690
Fax.: +603-9054 6698

India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.
Unit B, Ground Floor,
Jaswanti Landmark,
Mehra Industrial Estate,
L.B.S Marg, Vikhroli (West),
Mumbai 400 079, India
Tel: + 91 22 67421251
Fax: + 91 22 67421252