

产品资料

产品系列:DF-15xxxTC

用途说明:煎锅、烤盘

涂料组成:

涂 料 组 成	二氧化硅、二氧化铝	
	着色颜料	
	功能性填料	
	助剂	
产品固体份	底漆: 48%±1	面漆: 39±1%
产品比重	底漆: 1.27kg/1L	面漆: 1.06kg/1L
粘度	底漆: 9.1 秒	面漆: 8.2 秒

涂层基本性能:

漆膜检测项目	检测方法	结果
膜厚	膜厚仪	30 微米-50 微米
光泽	光泽计	58°
铅笔硬度	红三菱铅笔	7H (铝材) ~9H(不锈钢)
附着力	划格法	100%
耐磨性	3M、7447C 百洁布	10000~100000 次 (可定制)
煮盐水测试	5%盐水	500 小时
耐酸性	10%盐酸溶液	煮沸 15 分钟
不粘性	无油煎蛋	持久不粘
耐温性	-----	500℃ 以内外观无变化

理论涂布量: 5.5m²/kg-6.5 m²/kg (因膜厚和实际利用率而定)

素材前处理: 为保证涂装的良好品质, 体现涂料最佳性能, 工件表面要进行脱脂、除油、喷砂、表面颗粒处理, 这为保证涂料性能至关重要, 喷砂为 60 目氧化铝砂, 使 Ra=3.5-4.5 微米。

DEFFOLON 德芙龙不粘涂料有限公司

地址: 佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业区十路二号

Tel: 0757-22892248&Fax:0757-22892249

网址: www.deffolon.com

邮箱: Welch2@deffolon.com



SHUNDE DEFFOLON NON-STICK COATING CO., LTD

健康与安全防范措施:

与使用其他的涂料一样，使用本涂料时必须注意，它产生的蒸汽可能具有会导致伤害的刺激性。避免涂料与眼镜或皮肤的接触。远离热源、火花或火焰。不使用时要将涂料的容器盖紧。请遵守当地物料处置及运输的安全管理规定。如需了解更多关于健康、安全和环境的信息，请参阅我们产品的物料安全资料表。

本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。

DEFFOLON 德美龙不粘涂料有限公司

地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业区十路二号

Tel: 0757-22892248&Fax:0757-22892249

网址: www.deffolon.com

邮箱: Welch2@deffolon.com