



SHUNDE DEFFOLON NON-STICK COATING CO., LTD

产品资料

产品系列:DF-1xxxx

涂料类型: 有机硅涂料

涂料组成:

涂 料 组 成	有机硅改性树脂
	着色颜料
	填充料
	有机溶剂
	助剂

涂料物性:

固体份 (150℃ ×30MIN)	45.1±2%
比重	1.1~1.15
粘度(岩田 2#杯)	36.0" ±3/25℃
遮盖力	65.5±3m ² /L
理论涂布量(15)	10m ²

涂膜性能:

NO.	项目	检测方法	结果	
1	光泽	60° 光泽计	30°	
2	铅笔硬度	中华铅笔	≥3H	
3	附着	100/100 方格	100/100 5 次	3M 胶带
4	耐溶剂	MEK 擦拭/无伤痕	≥100 次	
5	耐磨性	/3M 菜瓜布 1.5KG 压力	1000 次	
6	耐热性	使用温度在 260℃ 以内 无异常、无毒、无害	正常	

建议使用方法:

适用素材	素材前处理	喷涂粘度	烤温	烘烤时间	
铁材/铝材	磷化/喷砂	12~14	280℃	10~15MIN	

以上实验数据仅供参考,需根据生产线实际情况而调整.

其它注意事项:

- A. 涂料使用前需充分搅拌,并用 300 目滤网过滤.
- B. 涂料储存温度 10~25℃,可存放 6 个月.
- C. 涂料所使用稀释剂为 BAC

DEFFOLON 德芙龙不粘涂料有限公司

地址: 佛山市顺德区杏坛镇麦村七湾工业区十路二号

Tel: 0757-22892248

Fax:0757-22892249

网址: www.deffolon.com

邮箱: Welch2@deffolon.com