



SHUNDE DEFFOLON NON-STICK COATING CO., LTD

产品资料

产品系列:DF-1859PES-2

用途说明:

涂料组成:

涂 料 组 成	聚醚砜树脂
	着色颜料
	填充料
	有机溶剂

涂料物性:

固体份 (150℃ ×30MIN)	30.1±3%
比重	1.05~1.10
粘度(岩田 2#杯)	25.0" ±3/25℃
遮盖力	55.5±3m ² /L
理论涂布量(15)	9.66m ²

涂膜性能:

NO.	项目	检测方法	结果	
1	光泽	60° 光泽计	10°	
2	铅笔硬度	中华铅笔	≥3H	
3	附着	100/100 方格	100/100 5 次	3M 胶带
4	耐溶剂	MEK 擦拭/无伤痕	≥100 次	
5	耐磨性	/3M 菜瓜布 1.5KG 压力	≥100 次	
6	不粘性	煎 3 个鸡蛋	OK	

建议使用方法:

适用素材	素材前处理	喷涂粘度	烤温	烘烤时间	
铝材	喷砂	10~12	380℃	10~15MIN	

以上实验数据仅供参考,需根据生产线实际情况而调整.

其它注意事项:

- A.涂料使用前需充分搅拌,并用 200 目滤网过滤.
- B.涂料储存温度 10~25℃ ,可存放 6 个月.
- C.涂料所使用稀释剂为 NMP

DEFFOLON 德美龙不粘涂料有限公司

地址:佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业区十路二号

Tel: 0757-22892248

Fax:0757-22892249

网址: www.deffolon.com

邮箱: Welch2@deffolon.com