

## 功能性消光树脂

### 产品介绍

- 消光性佳
- 耐划伤性佳
- 操作性佳
- 防沉降性佳
- 耐候性佳

### 产品特征

组成	含特殊基团丙烯酸共聚物
外观	白色至微黄浆状
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	二甲苯 / 乙二醇单乙醚乙酸酯 /
比重	约 1.02
粘度	4000 - 10000 cP (25°C)
酸价	15 - 35 mg KOH / g(100%)
OH 值	约 38.61 mg KOH / g (原液)
OH %	约 1.17 % (原液)
Tg 点	约 51°C (DSC 测量值)

### 应用领域

- 运输工具
- 木器涂料
- 工业涂料
- 塑料涂料

### 溶解性

	稀释性
油漆溶剂(B.P.100 - 140°C)	—
甲苯	+
二甲苯	+
乙酸乙酯	+
乙酸正丁酯	+
甲乙酮	+
丙二醇单甲醚乙酸酯	+

### 相容性

	树脂溶液	干燥涂膜
Hypomer FS-2050	+	+
Hypomer FS-2451	+	+
+ = 可溶于 / 相容于		
O = 部份可溶 / 相容		
— = 不可溶 / 不相容		

Hypomer MT-2350 与树脂的混合比例为 1 / 1。

### 操作与安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考化学品安全技术说明书 (SDS)。

### 储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品具有触变性，储存后粘度提高为正常现象。请搅拌后再使用，可恢复流动性且不影响性能。

### 包装

净重：200 kg

## 有效期

Hypomer MT-2350 自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

---

## 海名斯特殊化学

### Asia Head Office China

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
99, Lianyang Road,  
Songjiang Industrial Zone,  
Shanghai, China 201613  
Tel.: +86 21 57740348  
Fax.: +86 21 57743563

### Taiwan

德谦企业股份有限公司  
新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号  
92, Kuang-Fu North Road,  
Hsinchu Industrial Park,  
Hukou, Hsinchu, Taiwan  
Tel.: +886 3 5984035  
Fax.: +886 3 5983301

### Malaysia

Elementis S.E.A. (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(1095769-X)  
62-1, Jalan Tasik Utama 5,  
Medan Niaga Tasik Damai,  
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur,  
Wilayah Persekutuan, Malaysia  
Tel.: +603-9054 6690  
Fax.: +603-9054 6698

### India

Elementis Specialties (India) Pvt. Ltd.  
Unit B, Ground Floor,  
Jaswanti Landmark,  
Mehra Industrial Estate,  
L.B.S Marg, Vikhroli (West),  
Mumbai 400 079, India  
Tel: + 91 22 67421251  
Fax: + 91 22 67421252